



**AFRICAN
PEGMATITE**

MILLERS AND PROCESSORS OF BASE MINERALS

info@pegmatite.co.za
www.mineralmilling.com
Tel: +27 (0)16 362 0600

Date: 20 May 2021
Approved by: E. Wenger
Compiled by: D. Prevoo

Pages: 1 of 1
Doc No: DS022
Rev No: 07

FICHE DE DONNÉES

Pyrites de fer

Grade : ONG

Utilisation : Colorant, caoutchouc, explosifs, composés imprégnés de soufre et réducteur.



Analyse chimique (%) :

Typique:	S	51	-	52%
	Fe	46	-	47%
	SiO ₂	1	-	3%
	CaO	0.005	-	0.03%
	Zn	0.1% Max		
	Fe ₂ O ₃	66	-	67%

NB. C'EST UN MATÉRIAU NATUREL.

Propriétés physiques :

Taille des particules : -1mm

Specs: humidité: 3.0 % Maximum

Couleur: or

Application:

Source de soufre pour colorants pour verre, caoutchouc, explosifs, soufre et réducteurs pour l'affinage des métaux.

Emballage :

Emballé dans des sacs de 40 kg sur des palettes et des sacs en vrac de 1 m / t.

*Les informations et recommandations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des données que nous estimons fiables. Elles sont offertes de bonne foi, mais n'impliquent aucune garantie ou garantie de performance, car les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits sont hors de notre contrôle. A ce titre, African Pegmatite Company South Africa ne fait aucune déclaration expresse ou implicite, les garanties de toute nature relatives à ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. Nous recommandons à l'utilisateur de déterminer si les produits et les informations fournies sont appropriés, et que l'adéquation et les performances de nos produits sont appropriées en les testant avec son propre équipement. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Les informations et recommandations données dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une recommandation pour l'utilisation de nos produits en violation de tout brevet ou comme une licence d'utilisation de tout brevet d'African Pegmatite Company South Africa. African Pegmatite a fait traduire ces documents et bien que ces informations soient destinées à aider les utilisateurs, nous ne pouvons garantir la traduction exacte. Veuillez vous référer à notre fiche technique originale si les termes ne sont pas clairs.