

MILLERS AND PROCESSORS OF BASE MINERALS

Date: 16 May 2019
Approved by: E. Wenger
Compiled by: D. Prevoo

Pages: 1 of 1
Doc No: DS017
Rev No: 02

HOJA DE DATOS

Arena de Cromo
Grado: AFS 60 -80
Uso: Monolítico refractario, ladrillos y arena de fundición.



Análisis Químico (%):

Típico:	Cr ₂ O ₃	45-47%
	CaO	0.3-1.0%
	Al ₂ O ₃	14-15%
	MgO	10-11%
	Fe ₂ O ₃	25 - 27%
	SiO ₂	1 - 3%
Cr/Fe	proporcion	1 - 1.75

Propiedades Físicas:

Pantallas:	AFS	60-80
	Humedad	< 0.2%

Solicitud:

Monolítico refractario, ladrillos y arena de fundición.

Embalaje:

Bolsas a granel..

*La información y las recomendaciones en esta hoja de datos del producto se basan en datos que consideramos confiables. Se ofrecen de buena fe, pero no implican ninguna garantía o garantía de rendimiento, ya que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control. Como tal, African Pegmatite Company South Africa no hace ninguna declaración expresa o implícita garantías de cualquier tipo con respecto a este producto, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Recomendamos que el usuario determina si los productos y la información proporcionada son apropiados, y si la idoneidad y el rendimiento de nuestros productos son apropiados mediante pruebas propias con su equipo. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información y las recomendaciones dadas en esta hoja de datos del producto no deben entenderse como una recomendación para el uso de nuestros productos en violación de cualquier patente o como licencia para usar cualquier patente de African Pegmatite Company South Africa.