

MILLERS AND PROCESSORS OF BASE MINERALS

Date: 16 May 2019
Approved by: E. Wenger
Compiled by: D. Prevoo

Pages: 1 of 1
Doc No: DS027
Rev No: 01

HOJA DE DATOS

<p>Arena de Cromo Grado: AFS 45-55 Uso: Fundición</p>
--



Análisis Químico (%):

Típico;	Cr2O3	46 - 46.5%
	CaO	0.25%
	Al2O3	15.2%
	MgO	10%
	FeO	25%
	SiO2	0.5 – 0.8%
Cr/Fe ratio 1 - 1.58		

Propiedades Físicas:

Pantallas:	AFS	54	GRANULOMETRÍA	%
			+ 1700 =	0.0
	Moisture	< 0.2%	+ 850 =	0.0
			+ 600 =	0.82
			+ 425 =	11.12
			+ 300 =	25.65
			+ 212 =	34.27
			+ 150 =	16.4
			+ 106 =	7.02
			+ 75 =	3.58
			+ 53 =	0.3
			- 53 =	0.1

Solicitud:

Fundición

Embalaje:

Embalado en bolsas de 1 tonelada.

*La información y las recomendaciones en esta hoja de datos del producto se basan en datos que consideramos confiables. Se ofrecen de buena fe, pero no implican ninguna garantía o garantía de rendimiento, ya que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control. Como tal, African Pegmatite Company South Africa no hace ninguna declaración expresa o implícita garantías de cualquier tipo con respecto a este producto, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Recomendamos que el usuario determina si los productos y la información proporcionada son apropiados, y si la idoneidad y el rendimiento de nuestros productos son apropiados mediante pruebas propias con su equipo. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información y las recomendaciones dadas en esta hoja de datos del producto no deben entenderse como una recomendación para el uso de nuestros productos en violación de cualquier patente o como licencia para usar cualquier patente de African Pegmatite Company South Africa.