AFRICAN PEGMATITE

MILLERS AND PROCESSORS OF BASE MINERALS

info@pegmatite.co.za
www.mineralmilling.com
Tel: +27 (0)16 362 0600
Fax: +27 (0)16 362-1239

Date:	16 May 2019	**Pages:**	1 of 1
Approved by:	E. Wenger	**Doc No:**	DS080
Compiled by:	D. Prevoo	**Rev No:**	01

HOJA DE DATOS

Óxido Verde
Grado: Estándar
Uso: reempaque, cemento

Análisis Químico (%):	
$CaCO_3$	54.69%
$MgCO_3$	42.98%
Fe_2O_3	0.95%
Al_2O_3	0.9%

Propiedades Físicas:	
SG	2.85
Tamaño de Partícula:90% paso	100 Micrón

Solicitud::

Estable en pinturas de techo pero no combina pigmentos de cromo o cobalto.
Excelente en cemento / hormigón ladrillo / baldosas / piscinas..
Reempaque
Cemento.

Packaging:

Bolsas de 25 kg.

*La información y las recomendaciones en esta hoja de datos del producto se basan en datos que consideramos confiables. Se ofrecen de buena fe, pero no implican ninguna garantía o garantía de rendimiento, ya que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control. Como tal, African Pegmatite Company South Africa no hace ninguna declaración expresa o implícita garantías de cualquier tipo con respecto a este producto, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Recomendamos que el usuario determina si los productos y la información proporcionada son apropiados, y si la idoneidad y el rendimiento de nuestros productos son apropiados mediante pruebas propias con su equipo. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información y las recomendaciones dadas en esta hoja de datos del producto no deben entenderse como una recomendación para el uso de nuestros productos en violación de cualquier patente o como licencia para usar cualquier patente de African Pegmatite Company South Africa.